

Technisches Merkblatt **eiwa Minera Schutzanstrich 4750 L**



Technische Daten

Rohstoffbasis: Methylcellulose
Schüttgewicht: ca. 0,45 g/cm³

Anwendungsbereich

Im gesamten Innenbereich mit Ausnahme des Spritzwasserbereich.
Die Putze und Wände müssen durchgetrocknet sein bevor der Schutzanstrich aufgetragen wird.

Verarbeitung

125g Pulver unter Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen (6l auf 125g Pulver) und kurze Zeit weiterrühren.
Nach ca. 20 Minuten nochmals kräftig durchschlagen.
Auftrag mit feinem Flachpinsel, **gleichmäßig von Oben nach Unten**
Doppelanstrich und Läufer vermeiden bei mind. + 5 °C

Verbrauch

125g auf 6l Wasser, reicht für 60-80 m²

Trocknung

nach 24 Stunden bei normalem Klima 20 °C

Verpackungen

125g

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge und Gefäße mit Wasser

Sicherheitshinweise

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hinweise

Unbedingt Probefläche anlegen
Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützenden Teile sorgfältig abkleben.
Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut
Stand 01.07.2016

eiwa Lehm GmbH, Hauptstraße 29, 67806 Bisterschied
Tel.: 06364 / 9210 – 0, Fax: 06364 / 9210 – 20
www.eiwa-lehmbau.de